



1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Този технически лист, базиран на техническата спецификация, се отнася до продукта FLOOR PROTECT, произведен съгласно SR EN 934-2

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

FLOOR PROTECT е мощен професионален пластификатор редуциращ количеството на вода в бетона, специално формулирани за замазки, които покриват системите за подово отопление. Смесена с използвания цимент / бетон, FLOOR PROTECT осигурява по-добра еластичност на сместа, като увеличава якостта и механичната устойчивост на вибрации чрез бързо отстраняване на съществуващия въздух в бетона. Добавката за настилка FLOOR PROTECT е напълно водоразтворима, без хлор и не корозира метални конструкции или оборудване.

3. НАЧИН НА УПОТРЕБА

FLOOR PROTECT се използва в пропорция от 0.5% - 1% от общото количество цимент (на 100 kg цимент се добавя между 0.5 и 1 kg FLOOR PROTECT)

За максимална ефективност се препоръчва предварително смесване на прахообразните материали (цимент и пясък) с най-малко 70% от количеството водата. Добавете добавката FLOOR PROTECT и смесете 3-5 минути, докато сместа стане хомогенна. Добавете останалата вода, докато се постигне желаната консистенция. Сместа запазва работоспособността си до 90 минути.

4. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Продуктът съдържа калциев лигносулфонат и не е класифициран като опасен препарат. Препоръка за безопасност:

P302- Да се пази далече от деца

P234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

P305 + 351 + 338 При контакт с очите; Изплакнете обилно с вода.

5. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

	ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД ЗА ПРОВЕРКА	СТОЙНОСТИ	
			Технически параметри	Ниво на резултата
1.	хомогенност	зрителен	хомогенна	хомогенна



2.	цвят	зрителен	кафяв	кафяв
3.	Абсолютна обемна маса Kg / l	ISO 758	1,20+/-0,03	1,23
4.	РН стойност	ISO 4316	8,5+/-1,0	8
5.	Конвенционално съдържание на сухо вещество	EN 480-8	38-45%	39,8
6.	Намаляване на водата	SR EN 12350-2	≥5%	6,3
7.	Съдържание на въздух в свеж бетон	SR EN 12350-7	C -Cref≤2	2
8.	Якост на натиск след 7 дни	SR EN 12390-3	R7≥110%R7 ref	114,56
9.	Устойчивост на компресия на 28 дни	SR EN 12390-3	R28≥110%R28 ref	115,4
10	Корозионно поведение	SR EN 934-1:2008	Съдържа само вещества от одобрения списък A1	Съдържа само вещества от одобрения списък A1
11	Водоразтворими хлориди	SR EN 480-10	≤0,1%	≤0,1%
12	Алкално съдържание	SR EN 480-12	≤8%	<0,5%

Офис: Площи - ул. Михай Браву Nr. 206

Склад: Площи - ул. Михай Браву Nr. 239

РУМЪНИЯ

Телефон / факс: +40 244 518760